



Your Ref. Date : 1/8/2021

Applicant :

مصنع تكنوبريك
موجه الي شركة : سينوما
مشروع : 109 عمارات كفر الشيخ

Lab. Ref. No. : MTL/ 2102-1/ 2021

Specimens :

عدد 5 عينات طوب أسمنتي مصمت مقاس (6 * 12 * 25) سم موردة
بمعرفة العميل

Date : 1 / 8 / 2021

RESULTS OF COMPRESSION & DIMENSIONS TEST

No.	Weight	Average Measured Dimensions			Area	Crushing Load	Compressive Strength (kg/cm ²)	REMARKS
	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)		
1	3820	250	120	60	300.00	69590	231.97	مجموعة 1 طوب أسمنتي مصمت
2	3790	250	120	60	300.00	67310	224.37	
3	3350	250	120	60	300.00	66590	221.97	
4	3695	250	120	60	300.00	65850	219.50	
5	3710	250	120	60	300.00	71000	236.67	

Head of Materials Testing Lab

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



Your Ref. Date : 1/8/2021

Applicant :

مصنع تكنوبريك

موجه الي شركة : سينوما

مشروع : 109 عمارات كفر الشيخ

Lab. Ref. No. : MTL/ 2102-2/ 2021

Specimens :

عدد 5 عينات طوب أسمنتي مصمت مقاس (6 * 12 * 25) سم موردة

Date : 1 / 8 / 2021

بمعرفة العميل

RESULTS OF COMPRESSION & DIMENSIONS TEST

No.	Weight	Average Measured Dimensions			Area	Crushing Load	Compressive Strength (kg/cm ²)	REMARKS	
	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)			
1	3760	250	120	60	300.00	73000	243.33	مجموعة 2	طوب أسمنتي مصمت
2	3650	250	120	60	300.00	70510	235.03		
3	3810	250	120	60	300.00	67500	225.00		
4	3900	250	120	60	300.00	68250	227.50		
5	3720	250	120	60	300.00	68710	229.03		

Head of Materials Testing Lab



(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



Your Ref. Date : 1/8/2021

Applicant :

مصنع تكتوبريك
موجه الي شركة : سينوما
مشروع : 109 عمارات كفر الشيخ

Lab. Ref. No. : MTL/ 2102-3/ 2021

Specimens :

عدد 5 عينات طوب أسمنتى مصمتت مقاس (6 * 12 * 25) سم موردة
بمعرفة العميل

Date : 1 / 8 / 2021

RESULTS OF COMPRESSION & DIMENSIONS TEST

No.	Weight	Average Measured Dimensions			Area	Crushing Load	Compressive Strength (kg/cm ²)	REMARKS
	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)		
1	3810	250	120	60	300.00	69000	230.00	مجموعة 3 طوب أسمنتى مصمت
2	3590	250	120	60	300.00	72420	241.40	
3	3680	250	120	60	300.00	73500	245.00	
4	3750	250	120	60	300.00	74250	247.50	
5	3770	250	120	60	300.00	68300	227.67	

Head of Materials Testing Lab



(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



Your Ref. Date : 1/8/2021

Applicant :

مصنع تكنوبريك
موجه الي شركة : سينوما
مشروع : 109 عمارات كفر الشيخ

Lab. Ref. No. : MTL/ 2102-4/ 2021

Specimens :


عدد 5 عينات طوب أسمنتي مصمت مقاس (6 * 12 * 25) سم موردة
بمعرفة العميل

Date : 1 / 8 / 2021

RESULTS OF COMPRESSION & DIMENSIONS TEST

No.	Weight	Average Measured Dimensions			Area	Crushing Load	Compressive Strength (kg/cm ²)	REMARKS
	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)		
1	3800	250	120	60	300.00	68300	227.67	مجموعة 4 طوب أسمنتي مصمت
2	3810	250	120	60	300.00	64500	215.00	
3	3730	250	120	60	300.00	69300	231.00	
4	3805	250	120	60	300.00	70500	235.00	
5	3700	250	120	60	300.00	62400	208.00	

Head of Materials Testing Lab



(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



معمل اختبار المواد
Materials Testing Lab

Your Ref. Date : 1/8/2021

Applicant :

مصنع تكنوبريك
موجه الي شركة : سينوما
مشروع : 109 عمارات كفر الشيخ

Lab. Ref. No. : MTL/ 2102-5/ 2021

Specimens :

عدد 5 عينات طوب أسمنتي مصمت مقاس (6 * 12 * 25) سم موردة
بمعرفة العميل

Date : 1 / 8 / 2021

RESULTS OF COMPRESSION & DIMENSIONS TEST

No.	Weight	Average Measured Dimensions			Area	Crushing Load	Compressive Strength (kg/cm ²)	REMARKS
	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)		
1	3680	250	120	60	300.00	75250	250.83	مجموعة 5 طوب أسمنتي مصمت
2	3790	250	120	60	300.00	66500	221.67	
3	3760	250	120	60	300.00	64100	213.67	
4	3800	250	120	60	300.00	68600	228.67	
5	3750	250	120	60	300.00	65150	217.17	

Head of Materials Testing Lab


(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



Your Ref. Date : 1/8/2021

Applicant :

مصنع تكتوبريك
موجه الي شركة : سينوما
مشروع : 109 عمارات كفر الشيخ

Lab. Ref. No. : MTL/ 2102-6/ 2021

Specimens :

عدد 5 عينات طوب أسمنتي مصمت مقاس (6 * 12 * 25) سم موردة
بمعرفة العميل

Date : 1 / 8 / 2021

RESULTS OF COMPRESSION & DIMENSIONS TEST

No.	Weight	Average Measured Dimensions			Area	Crushing Load	Compressive Strength (kg/cm ²)	REMARKS	
	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)			
1	3770	250	120	60	300.00	72000	240.00	مجموعة 6	طوب أسمنتي مصمت
2	3790	250	120	60	300.00	71500	238.33		
3	3810	250	120	60	300.00	77250	257.50		
4	3690	250	120	60	300.00	73000	243.33		
5	3780	250	120	60	300.00	68250	227.50		

Head of Materials Testing Lab

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)